

12LSX-28

12V 28Ah

Designlebensdauer 10 Jahre



Bei den Q-Batteries Akkus der LSX-Serie handelt es sich um ventilregulierte und wartungsfreie AGM-Akkus (Blei-Vlies-Technologie), die gebrauchsdaueroptimiert konstruiert wurden.

Bei der Legierung handelt es sich um eine spezielle Blei-Calcium-Zinn-Legierung. Das Design life beträgt 10 Jahre. Während der langen Lebensdauer können die Akkus wartungsfrei betrieben werden.

Die Akkus dieser Serie wurden speziell für STANDBY mit erhöhter Anforderung an die Lebensdauer entwickelt.

Anwendungsgebiete

Sicherheitstechnik, Brandmeldetechnik, Alarmtechnik, Industrie, Telekommunikation, USV-Anlagen / UPS, Gewerbliche Einsätze, Freizeit / Hobby, u.v.m.







Spezifikation

Spannung	12V		
Kapazität	28 Ah (bei 10 Std. Entladung)		
Zellenzahl	6		
Gewicht	9,3 kg		
Max Strom	115 A (5 sec.)		
Kurzschlussstrom	390 A		
Temperaturbereiche	Entladung: - 20°C – 60°C	Ladung: - 10°C – 60°C	Lagerung: - 20°C – 60°C
Selbstentladung	Kann mehr als 6 Monate gelagert werden bei ca. 25°C. Die Selbstentladung beträgt weniger als 3% pro Monat bei 25°C. Die Batterien sollten vor der Verwendung geladen werden.		
Anschlüsse	F13 (Schraubanschluss M5)		
Gehäuse	A.B.S. (UL94-HB)		

Abmessung

165 mm Länge x 125 mm Breite x 175 mm Höhe




Entladeverhalten bei konstantem Strom: A (25°C)

FV / Zeit	5 MIN	10 MIN	15 MIN	30 MIN	1 Std.	3 Std.	5 Std.	10 Std.	20 Std.
1.60V	112	73.0	55.0	32.0	19.6	8.02	5.20	2.82	1.47
1.65V	106	69.5	52.6	30.7	18.9	7.77	5.08	2.82	1.46
1.70V	100	65.9	50.1	29.4	18.1	7.50	4.95	2.81	1.45
1.75V	93.9	62.2	47.5	28.0	17.3	7.20	4.80	2.80	1.44
1.80V	87.6	58.5	44.8	26.5	16.5	6.88	4.63	2.80	1.42


Entladeverhalten bei konstantem Strom: Watt (25°C)

FV / Zeit	5 MIN	10 MIN	15 MIN	30 MIN	45 MIN	1 Std.	2 Std.	3 Std.	5 Std.
1.60V	208	135	105	61.7	46.7	36.7	24.0	16.0	10.4
1.65V	195	127	99.3	58.6	44.5	35.1	23.3	15.6	10.2
1.70V	183	119	93.6	55.4	42.3	33.5	22.5	15.2	10.0
1.75V	170	111	87.8	52.2	40.0	31.8	21.6	14.4	9.9
1.80V	157	104	82.0	49.0	37.7	30.1	20.7	13.8	9.8

Selbstentladungseigenschaften



Kapazität in Abhängigkeit von der Temperatur



Akku laden mindestens alle sechs Monate (bei einer Lagerung von ca. 25°C)

Konstante Spannung bei 25°C
Standby use 2,23-2,27V/Zelle (Temperaturkorrekurwert -20mV/°C)
Max. Ladestrom 3A